

profilan[®] - fina Hybrid

Vodou riediteľná tenkovrstvá lazúra s otvorenými pórmí a s vysokou UV ochranou pre zušľachtovanie drevených povrchov.

<p>Oblasti použitia</p>	<p>Na všetky drevené konštrukčné diely v interiéroch a exteriéroch, ako napr. obklady stien a stropov, regály, podhlľady stiech, táflovania, balkónové zábradlia, pergoly a podobné drevené konštrukcie. Je vhodná tiež na exotické dreviny, podľa druhu dreviny je potrebné pred aplikáciou ošetrovanie acetónom (vytretím alebo vykartáčovaním).</p> <p>Neošetrené drevo v exteriéri, kde môže dôjsť k napadnutiu škodcami, doporučujeme aplikáciu prípravku profilan[®]-prevent.</p>
<p>Obmedzenia</p>	<p>Pri aplikácii na dub, framire a podobné dreviny s obsahom trieslovín, môže v dôsledku uvoľňovania trieslovín dochádzať ku zmenám farby aj na susedných konštrukčných dieloch.</p> <p>Dreviny, ktoré boli ošetrené impregnačnými soľami a soľ nieje dostatočne fixovaná v drevine, alebo bolo aplikované veľké množstvo soli, nie je vhodné povrchovo upravovať produktom profilan[®]- fina Hybrid. Preto doporučujeme u takto upravených drevín skúšobný náter. Pri drevinách s vysokým obsahom živíc, môžu živice vystupovať na povrch cez náter.</p>
<p>Vlastnosti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Na vodnej báze • Optimálna roztekavosť • Rýchla odolnosť voči dažďu • Vynikajúca príľnavosť • Vodoodpudivá a vysoko odolná voči poveternostným vplyvom • Priedušná • Odolná voči starnutiu, neodlupuje sa • Mierne zdvíhanie vlákien • Jednoduchá spracovateľnosť, bez prechodov • Veľké množstvo farebných odtieňov • Hodvábne matný povrch
<p>Zloženie</p>	<p>Zmes akrylových a alkydových živíc, pigmenty, voda, glykol, aditíva, konzervačné prostriedky.</p>
<p>Farebný odtieň</p>	<p>0000–bezfarebný (len pre interiér), 0101–Eiche hell, 0103–Eiche antik, 0150–Pinie, 0200–Kiefer, 0300–Kastanie, 0700–Nussbaum, 0710–Walnuss, 0750–Mahagoni, 0850–Palisander.</p> <p>Všetky odtiene sú medzi sebou miešateľné. Možné tónovanie aj podľa RAL, NCS a NCS S vzorkovníkov.</p>

Stupeň lesku	Hodvábne matný.
Balenie	Obaly 0,75 l; 2,5 l; 10 l
Aplikačné postupy	Natieranie
Nanášané množstvo	Cca. 120-180 ml/ m ² v 2-3 vrstvách. Spotreba sa môže líšiť od typu podkladu.
Príprava podkladu	Podklad musí byť suchý, čistý, pevný a nosný.
Pokyny pre spracovanie	Spracovávajújte bez riedenia. Pre získanie rovnomerného sfarbenia pripravok profilan®-fina-Hybrid pred použitím dobre premiešajte. Na brúsenie nepoužívajte oceľovú vlnu. Aplikujte špeciálnym štetcom vhodným pre natieranie vodou riediteľných akrylátových lakov. Nespracovávajújte na priamom slnku a pri teplotách pod + 10° C (materiál, podklad a teplota vzduchu).
Doba schnutia	Suchý na dotyk : po cca 60 min. Prelakovateľný : po cca 2 hod. Zaťažiteľný : po cca. 24 hod. Údaje platia pre normálnu klímu 23/50 DIN 50014. Vyššia vlhkosť vzduchu a nižšie teploty spomaľujú schnutie.
Riedenie	Nie je potrebné.
Čistenie pracovného náradia	Pracovné náradie a pomôcky po použití umyte vodou a mydlom. Pri krátkych prerušeníach práce nechajte štetec v lazúre aby sa zabránilo zaschnutiu.
Predpisy pre nebezpečné látky	profilan®-fina-Hybrid nepodlieha povinnosti označovania
Bezpečnosť pri práci	Pri aplikácii prípravku na ochranu dreva dodržujte predovšetkým predpisy pre ochranu zdravia a života pri práci. Uchovávajújte mimo dosah detí. Nevdychujte výpary. Počas spracovania a potom zaistíte dôkladné vetranie. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou. Po styku s kožou okamžite omyte veľkým množstvom vody.
Skladovanie / doprava	Skladujte na suchom mieste, chráňte pred mrazom. Obal po použití dobre uzavrite. Skladujte v originálnych obaloch tak, aby produkty boli prístupné len oprávneným osobám. Skladovateľnosť pri uložení na chlade vid'. etiketa na obale. ADR/RID: Odpadá.
Ochrana životného prostredia	Prípravky a zbytky produktu nenechajte uniknúť do vody, pôdy alebo do kanalizácie. Trieda nebezpečnosti pre vodu: 1 (vlastné zatriedenie podľa VwVwS, príloha 4). Recyklujte výlučne prázdne obaly. Tekuté zbytky materiálu odovzdajte na zbernom mieste starých lakov. EAV-kód odpadu: 08 01 12.
Tento technický list Vám má poradiť. Zo zreteľom na mnohostranné možnosti použitia nemôže byť preberaná akákoľvek záruka na jednotlivé prípady. To platí aj v prípade poskytnutia technického poradenstva zo strany výrobcu. Poradenstvo je nezáväzná, vychádza z poznatkov a skúseností. Ústne dohody a prísľuby vyžadujú písomné potvrdenie.	

601107 / vydanie 2013-02-21